



# SILK LUXURY ШЕЛКОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## Super White ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Супербелый

1 / 4 / 10 / 20

## Color Bank ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Колеруется по системе Color Bank. Более 1840 цветов. (Базы: P0, W0, W1, Red, N).



P0: 0,985 / 3,94 / 9,85 / 20 Red: 0,9 / 3,6  
W0: 0,9 / 3,6 / 9 / 20 N: 0,9 / 3,6  
W1: 0,9 / 3,6 / 9 / 20

- Ощущение шелка при прикосновении. Мягкое сияние
- Цветостойкая
- Высокая износостойкость к истиранию и мытью (через 7 дней после нанесения)
- Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания
- Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии
- Высокоукрывистая. Экономичный расход
- Антибактериальная (с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)
- Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)
- Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков

## ОПИСАНИЕ

Шелковая водоэмульсионная краска для внутренних работ на основе акриловой сополимерной эмульсии. Роскошь шелка у Вас дома: мягкость прикосновений и ощущений, эстетичность и эксклюзивность. Краска Silk Luxury – ведущий продукт в премиальном сегменте среди диапазона красок компании Berger, символ утонченного вкуса, стиля жизни и класса. Срок эксплуатации покрытия – не менее 6 лет.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех минеральных поверхностей внутри помещения.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность – менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой (25-30 % объема) в зависимости от поверхности.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть, валик, краскопульт.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 8 часов.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» – 20–30 минут. Полное высыхание – 6–8 часов.

## РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 л укрывает 27–29 м<sup>2</sup>.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	56 ± 1,0 %
Плотность	1,32 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	8 ± 2 poise
Укрывистость	1 л / 27-29 м <sup>2</sup> в 1 слой
Стойкость к истиранию	800–1000 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с абразивным очищающим средством)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	25–30 %

## СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.

\*ВСЕМИРНОЕ ДОВЕРИЕ С 1760 ГОДА

