



# VINYL ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ И СТЕН



-  Идеально подходит для окраски обоев
-  Влагостойкая антиконденсатная краска
-  Эластичная. Образует гладкую поверхность
-  Цветостойкая
-  Высокая износостойкость к истиранию и мытью (через 7 дней после нанесения)
-  Морозостойкая до -40 °С. Допускается 5 циклов замораживания/размораживания
-  Быстросохнущая. С высокой степенью адгезии
-  Высокоукрывистая. Экономичный расход
-  Антибактериальная (с добавками «антиплесень» и «антигрибок»)
-  Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)
-  Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)
-  Легко наносится без разбрызгивания и потеков

## ОПИСАНИЕ

Полуматовая водостойкая водно-дисперсионная краска для стен и потолков на основе акриловой сополимерной эмульсии. В состав краски входят добавки «антиплесень» и «антигрибок». Срок эксплуатации – не менее 4 лет.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом для всех минеральных поверхностей внутри помещения. Влагостойкая, может применяться в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная и т.п.). Идеально подходит для окраски обоев.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухая, без пыли, грибка, плесени и отпадающих частиц.
- Обеспечить температуру поверхности от +5 до +35 °С, влажность – менее 12 %, значение pH – 8–10 (с помощью грунтовки Victoria или Victoria+ для рыхлых поверхностей).
- При необходимости выровнять поверхность финишной акриловой шпатлевкой Berger Bison, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
- Предварительно краску следует разбавить питьевой водой, но не более 10 %.
- Перемешать перед использованием.
- Для получения наилучших результатов использовать кисть или валик, краскопульт.
- Рекомендуется нанести 2 слоя краски. Второй слой нанести через 6 часов.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 25–30 °С)

«На ощупь» - 1–1,5 часа. Полное высыхание – 24 часа.

## РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг укрывает 10-12 м<sup>2</sup>.

## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	70 ± 1,0 %
Плотность	1,70 ± 0,01 кг/л
pH	8,0–10,0
Вязкость	16 ± 2 poise
Укрывистость	1 кг / 10-12 м <sup>2</sup> в 1 слой
Стойкость к истиранию	4000 ± 500 циклов мытья (в соответствии с ASTM D2486 с 1 % раствором мыла в качестве чистящего вещества)
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 10 %

## СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от +5 до +35 °С.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.