



Эмаль LUXOL

Глянцевая эмаль LUXOL предназначена для окрашивания металлических, деревянных, бетонных, и других поверхностей внутри помещений и подвергающихся атмосферным воздействиям.

СОСТАВ. Алкидный лак, пигменты, наполнители, сиккатив, органический растворитель. функциональные добавки.

СВОЙСТВА. Эмаль удобна в нанесении, экономична. Образует глянцевое покрытие, устойчивое к воздействию водных растворов бытовых моющих средств, воды. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесённых на подготовленную

загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет и декоративные свойства в течение 1-го года.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Металлическую поверхность очистить с помощью абразивных инструментов от ржавчины, окалины, сварочных брызг, затем обезжирить растворителем, протереть х/б тканью, не оставляющей ворсинок, высушить и загрунтовать. С деревянной поверхности удалить смолу, стружку, наплывы клея и другие загрязнения, зачистить шлифовальной шкуркой и тщательно очистить от пыли. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старого покрытия, зашлифовать, очистить от пыли, обезжирить и высушить.

ПРИМЕНЕНИЕ. Перед применением обеспечить температуру эмали 15-25°C и тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1. Наносить кистью, валиком или распылением, в два слоя при температуре воздуха не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. 18 ч при температуре (20±2)°C. Каждый последующий слой покрытия следует наносить после полного высыхания предыдущего. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

РАСХОД. 100-180 г/м² на один слой в зависимости от цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Для грунтования поверхности рекомендуется использовать грунтовку ГФ-021. При хранении допускается загустение эмали, для разбавления необходимо добавить растворитель в количестве не более 10% (от массы эмали) и тщательно перемешать. При окраске рекомендуется использовать эмаль одной партии или смешать необходимое количество эмали в одной ёмкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Уайт-спирит, ксилол, сольвент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Использовать спецодежду, резиновые перчатки, индивидуальные средства защиты органов дыхания. При попадании материала на кожу - промыть её теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоём, почву.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ. Тару с остатками материала плотно закрыть укупорочными средствами и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

СРОК ГОДНОСТИ – 24месяца с даты изготовления.

ТУ 20.30.12-001-72619308-2018